



TECHNISCHE WERTE
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



UC - STORCH

Ungestrichen mit Gras / uncoated with grass /
carton non couché contenant de l'herbe

Flächenmasse Grammage Grammage	Dicke Caliper Épaisseur	Volumen Bulk Main	Steiŕigkeit / Stiffness / Rigidité				Feuchte moisture humidité	Gras grass herbe
			DIN (L&W 5°)		Taber 15°			
[g/m ²]	[µm]	[cm ³ /g]	längs / md / sm [mNm]	quer / cd / st [mNm]	längs / md / sm [mNm]	quer / cd / st [mNm]	[%]	ca. [%] ⁴
250	420	1,68	25	10	13,3	5,3	8,0	25
300	500	1,67	42,5	19,5	22,5	10,4	8,0	25
400	670	1,68	95	40,5	48,4	21,4	8,0	25

Prüfmethoden - Toleranzen / Testing methods - Tolerances / Méthodes de Contrôle - Tolérances

Merkmal / Parameter / Caractéristique	Einheit / Unit / Unité	Toleranzen ³ / Tolerances / Tolérances	Methode / Testing Method / Méthode de Contrôle
Flächenmasse ¹ / Grammage / Grammage	[g/m ²]	± 2%	DIN EN ISO 536
Feuchte ¹ / moisture / humidité	[%]	± 1%	DIN EN ISO 287
Dicke / Caliper / Épaisseur	[µm]	± 5%	DIN EN ISO 534
Steiŕigkeit ² / Stiffness / Rigidité	[mNm]	{ -15% -15%	DIN 53 121 (5° L&W)
			TAPPI T489 (15° Taber)
Weißgrad Decke / Brightness top side / Blancheur recto	[%]	58 - 1	ISO 2470-2
Cobb 180s ¹ Decke / top side / recto	[g/m ²]	max. 100	DIN EN ISO 535
Cobb 180s ¹ Rückseite / reverse side / verso	[g/m ²]	max. 50	DIN EN ISO 535




Recyclingfähig
Recyclable



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Aufbau / Composition / Composition



Decke / Top layer / Recto

Einlage / Middle layer / Intérieur

Rückseite / Back layer / Verso

Präparation / Pigmentation / Apprêt

Zellstoff gebleicht / bleached pulp / pâte chim. Blanchie

Produktionsausschuss + Holzschliff + Gras / mechanical pulp + broke + grass
/ pâte mécanique + cassés de fabrication + herbe

Zellstoff gebleicht + Gras / bleached pulp + grass / pâte chimique blanchie + herbe

Oberflächenleim / sized / collage en surface

ISEGA - für Lebensmittelverpackungen geeignet / approved for food packaging / adapté pour les emballages alimentaires

¹ 95% aller gemessenen Werte liegen innerhalb der Toleranzgrenzen. ² Die Biegesteiŕigkeit ist an den Proben jeweils nach beiden Seiten zu messen. Der hieraus resultierende Mittelwert ist die Biegesteiŕigkeit der Einzelprobe. DIN-Steiŕe-Werte sind verbindlich, Taber-Steiŕe-Werte sind Richtwerte. ³ Prüfung bei Normklima (23°C / 50% r.F.) nach DIN EN 20187. ⁴ ca. Anteil bezogen auf otro Faserstoff.

¹ 95% of all values measured must be within the tolerance limits. ² Stiffness must be measured both sides (top & reverse). The resulting average is the relevant stiffness of the sample. DIN figures are mandatory, Taber figures are indicative. ³ All figures measured after conditioning (23°C and 50% r.F.) according to DIN EN 20187. ⁴ approx. content referring to oven-dry fibres.

¹ 95% de toutes les valeurs mesurées doivent se trouver dans la limite des tolérances. ² La rigidité à la flexion est mesurée de 2 faces des échantillons. La valeur moyenne qui en résulte est la rigidité à la flexion de l'échantillon individuel. Les valeurs de rigidité selon DIN nous engagent, les valeurs de rigidité en Taber ne sont données qu'à titre indicatif. ³ Mesures effectuées dans les conditions standards (23°C et 50% d'humidité relative) et conformément à la norme DIN EN 20187. ⁴ Pourcentage estimé sur la base de fibres séchées au four.